

Superficie

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Espesor	220 μ \pm 10%
Margen de retracción	Aprox. 0,2%
Clase de reacción al fuego	B-s1, d0
Certificación	EN15102:2007 + A1 2011 / IMO MED
Durabilidad (interior)	10 años
Durabilidad (exterior)	N/D

Adhesivo

Tipo	Adhesivo acrílico permanente
Viscosidad	3000–3500 cps (30°C)
Resistencia al calor	180°C
Adhesión después de 20 min	1700 g/pulgada
Adhesión después de 5 días	2700 g/pulgada
Color	Transparente

Soporte (liner)

Material	Papel kraft
Espesor	120 μ \pm 10%

Instrucciones de aplicación – Interior

Método	Aplicación en seco
Temperatura de aplicación	10°C – 30°C
Superficies aplicables	Madera, plástico, metal, papel, vidrio, cerámica
Condición de la superficie	Lisa, limpia y sin residuos
Tipo de superficie	Plana, vertical, ligeramente curvada
Estiramiento máximo	Aprox. 200% según el modelo
Compatible con primer PVC	Sí
Limpieza	Paño húmedo no abrasivo, jabón neutro
Retirada	Aire caliente y/o vapor
Almacenamiento	5°C – 30°C, aprox. 50% HR
Vida útil	24 meses
Resistencia química	Agua, alcohol, bebidas, detergentes neutros

Garantía

Periodo de garantía	5 años – uso en interiores
Cobertura	Variación de color, amarilleamiento, fisuras, defectos de adhesión
Exclusiones	Aplicación incorrecta o superficies no adecuadas

Última actualización: 30/06/2025 – Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso.