

Surface

Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)
Épaisseur	220 µ ±10%
Marge de retrait	Env. 2%
Classe de réaction au feu	B-s1, d0
Certification	EN15102:2007 + A1 2011 / IMO MED
Durabilité (intérieur)	10 ans
Durabilité (extérieur)	N/D

Adhésif

Type	Adhésif acrylique permanent
Viscosité	3000–3500 cps (30°C)
Résistance à la chaleur	180°C
Adhérence après 20 min	1700 g/pouce
Adhérence après 5 jours	2700 g/pouce
Couleur	Transparent

Protecteur (liner)

Matériau	Papier kraft
Épaisseur	120 µ ±10%

Instructions d'application – Intérieur

Méthode	Application à sec
Température d'application	10°C – 30°C
Surfaces applicables	Bois, plastique, métal, papier, verre, céramique
État de la surface	Lisse, propre, sans résidus
Type de surface	Plane, verticale, légèrement courbée
Allongement maximal	Env. 200% selon le modèle
Compatible avec primaire PVC	Oui
Nettoyage	Chiffon humide non abrasif, savon neutre
Dépose	Air chaud et/ou vapeur
Stockage	5°C – 30°C, env. 50% HR
Durée de stockage	24 mois
Résistance chimique	Eau, alcool, boissons, détergents neutres

Garantie

Durée	5 ans – usage intérieur
Couverture	Variation de couleur, jaunissement, fissuration, défauts d'adhérence
Exclusions	Application incorrecte ou surfaces non adaptées

Dernière mise à jour : 30/06/2025 – Données techniques sujettes à modification sans préavis.