

Superfície

Material	Policloreto de Vinila (PVC)
Espessura	220 µ ±10%
Margem de retração	Aprox. 2%
Classe de reação ao fogo	B-s1, d0
Certificação	EN15102:2007 + A1 2011 / IMO MED
Durabilidade (interior)	10 anos
Durabilidade (exterior)	N/D

Adesivo

Tipo	Adesivo acrílico permanente
Viscosidade	3000–3500 cps (30°C)
Resistência ao calor	180°C
Adesão após 20 min	1700 g/polegada
Adesão após 5 dias	2700 g/polegada
Cor	Transparente

Liner

Material	Papel kraft
Espessura	120 µ ±10%

Instruções de Aplicação – Interior

Método	Aplicação a seco
Temperatura de aplicação	10°C – 30°C
Superfícies aplicáveis	Madeira, plástico, metal, papel, vidro, cerâmica
Condição da superfície	Lisa, limpa, sem resíduos
Tipo de superfície	Plana, vertical, levemente curva
Alongamento máximo	Aprox. 200% conforme o modelo
Compatível com primer PVC	Sim
Limpeza	Pano húmido não abrasivo, sabão neutro
Remoção	Ar quente e/ou vapor
Armazenamento	5°C – 30°C, aprox. 50% UR
Validade	24 meses
Resistência química	Água, álcool, bebidas, detergentes neutros

Garantia

Período de garantia	5 anos – uso interior
Cobertura	Alteração de cor, amarelecimento, fissuras, defeitos de adesão
Exclusões	Aplicação incorreta ou superfícies inadequadas

Última atualização: 30/06/2025 – Dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio.