

## Caratteristiche Tecniche

### Superficie

Materiale: PoliVinilCloruro (PVC)  
Spessore: 220 µ ±10%  
Margine di restringimento: 2% ca  
Classe minima di reazione al Fuoco: B-s1, d0  
Certificazione: EN15102:2007 + A1 2011 / IMO MED  
Durata del prodotto applicato all'interno: 10 anni  
Durata del prodotto applicato all'esterno: ND

### Adesivo

Adesivo: Permanente acrilico.  
Viscosità: 3000-3500 (cps/30°C)  
Resistenza calore: 180°C  
Tempo di adesione:  
-20 min dall'applicazione: 1700 (gr/inch)  
-5 giorni dall'applicazione: 2700 (gr/inch)  
Colore: incolore

### Liner

Materiale: Kraft  
Spessore: 120 µ ±10%

## Modalità per una corretta applicazione della pellicola per interni Artesive™

Metodo di Applicazione: a secco

Temperatura di applicazione ottimale: tra i 10°C e i 30°C

Superfici applicabili: legno, plastica, metallo, carta, vetro e ceramica.

Condizione della superficie: liscia, pulita e senza residui o parti deteriorate che possono compromettere la corretta adesione.

Tipologia della superficie: piana, verticale, leggermente curvata. Possibilità tensionatura leggera (a seconda del modello della pellicola) con utilizzo di aria calda.

Tensionatura max: ca 200% a seconda del modello

Utilizzabile con primer specifici per pellicole in PVC: Sì

Pulizia: pulire con un panno umido non abrasivo utilizzando se necessario sapone neutro.

Rimozione della pellicola: utilizzando aria calda e/o vapore caldo. Fare attenzione a utilizzare una temperatura adeguata.

Stoccaggio: La pellicola deve essere stoccata in ambienti con temperatura oltre i 5°C e max 30°C, con un umidità relativa del 50% ca.

Durata nella confezione originale: 24 mesi, riferito al materiale consegnato, senza aver subito trasformazioni.

Resistenza ad agenti esterni: acqua, alcool, bevande (caffè, tè, vino, latte), detergenti neutri, sapone liquido, aceto di vino

## Garanzia

Garanzia: 5 anni con applicazione in ambienti interni

**Garanzia a copertura contro:** variazione colorazione, ingiallimento, screpolatura, mancata adesione dovuta a difetti del materiale

La garanzia non copre problematiche dovute ad un errata applicazione.

### Casi in cui la garanzia non è valida:

- applicazione su superfici sporche o ruvide
- applicazione su superfici esterne
- applicazione su superfici non lisce, deteriorate e con scarsa adesione
- applicazione su superfici soggette a contatto con benzine e/o prodotti chimici corrosivi
- applicazione su autovetture (car wrapping)
- applicazione della pellicola con eccessivo tensionamento
- variazione di colorazione dovuta a contatto con agenti chimici non idonei
- mancata adesione dovuta ad applicazione su superfici non idonee
- rottura e/o screpolatura dovuta a contatto con oggetti contundenti quali lame e/o coltelli
- stoccaggio e/o applicazione in ambienti ad elevata umidità o con temperature non idonee
- danni causati alle superfici sottostanti dopo la rimozione della pellicola adesiva.

La garanzia inoltre non copre tutto ciò che non viene espressamente indicato sotto la voce "Garanzia a copertura contro".

*Tutte le informazioni qui riportate non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare. Data ultima modifica: 30/06/2025*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*